

Sonnenschein A600 cellen / A602/335

INDUSTRIAL BATTERIES / NETWORK POWER

Sonnenschein A600 heeft uitzonderlijke energiebesparende eigenschappen en daarenboven een robuuste betrouwbaarheid, bewezen over meerdere decenia in installaties over de hele wereld.

Part Nummer: **NGA6020335HS0FA**

TOEPASSINGEN



SPECIFICATIES

- Zeer lage gasproductie door de interne gasrecombinatie
- 20 jaar ontwerplevensduur bij 20 °C omgevingstemperatuur (80 % restcapaciteit van C₁₀)
- Lange stockagetijd tot 2 jaar bij 20 °C mogelijk, zonder herlading door de lage zelfontlading
- Leverbaar met standaard HB behuizing of in optie UL94-V0
- Cellen in overeenstemming met DIN 40 742
- Ontworpen in overeenstemming met IEC 60896-21/-22
- Vervaardigd in Europa in onze ISO 9001 gecertificeerde fabrieken



Ontwerplevensduur
20 jaar



Losse
elementen



Buisjesplaten



Recycleerbaar



Recombinatie
technologie



Weerstaat
aan diep
ontladingen



Onderhoudsvrij
(geen water
bijvullen)

RECYCLEER MET EXIDE.



EXIDE Technologies is trots op zijn inzet voor een beter milieu. Een geïntegreerde aanpak van de productie, distributie en de recyclage van lood-zuur batterijen is ontwikkeld om een veilig en verantwoord gebruik van al de producten te verzekeren.



Voor extra informatie neem contact op met
[uw lokale verdeler a.u.b.](#)

TECHNISCHE GEGEVENS EN KARAKTERISTIEKEN

Nominale spanning	2 V
Floating	2,27 V/C @ 20 °C
Capaciteit	CP 10min 1,6V/C 20°C 882W/Bloc CC 10h 1,8V/C 20°C 337Ah
Kortsluitstroom	3350 A (IEC60896-21/22)
Interne weerstand	0,61 mΩ (IEC60896-21/22)

Aansluitpool	F M8
Aansluitpool Aandraaimoment	20 Nm
Behuizing	UL 94 HB (PP or ABS)
Temperatuurgrenzen	-40°C to 55°C
Afmetingen (l x b/w x h)	147 x 208 x 399 mm
Gewicht	25 kg
Origine	Bad Lauterberg, Duitsland


ONTLADING MET CONSTANT VERMOGEN

W @ 20 °C	3m	5m	10m	15m	20m	30m	45m	1h	90m	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	15h	20h	40h	60h	80h	120h
1,900 V/C	398	387	372	354	329	296	263	237	204	183	152	125	104	89,9	79,2	71,3	65	59,7	44,1	36,2	19,5	13,4	10,2	7,04
1,870 V/C	473	450	434	405	383	344	291	258	218	195	161	136	115	98,9	86,7	77,3	70,1	64,1	46,5	37,7	20,4	13,9	10,7	7,33
1,850 V/C	515	489	458	435	405	369	308	272	227	201	167	142	120	103	89,7	79,8	72,3	66	47,7	38,4	20,8	14,2	10,9	7,47
1,830 V/C	536	513	497	458	435	398	327	284	236	206	171	145	123	106	92,6	82,1	74,3	68	48,6	39,2	21,2	14,5	11,1	7,62
1,800 V/C	590	551	537	503	464	425	345	299	243	210	176	150	126	108	94,7	84,2	76,1	69,5	49,8	39,9	21,6	14,8	11,3	7,77
1,750 V/C	681	663	615	585	528	468	380	317	254	216	182	153	131	112	97,5	86,9	78,5	71,7	51,5	41	22,1	15,2	11,6	7,97
1,700 V/C	809	756	681	645	585	519	407	338	261	219	183	156	133	114	100	88,5	80,3	72,8	52,1	41,7	22,5	15,4	11,8	8,12
1,650 V/C	954	869	782	696	639	558	428	353	270	225	185	158	136	116	101	89,7	80,9	73,8	52,8	42,2	22,8	15,6	11,9	8,2
1,600 V/C	1007	930	882	759	689	572	440	360	275	228	186	158	136	118	102	90,8	81,9	74,6	53,1	42,6	23	15,8	12,1	8,29

ONTLADING MET CONSTATE STROOM

A @ 20 °C	3m	5m	10m	15m	30m	45m	1h	90m	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	13h	17h	20h	40h	60h	80h	120h
1,900 V/C	216	216	216	189	161	132	114	99,9	89,4	68,6	56	46,8	40,2	35,6	32,1	29,6	27,5	21,9	17,3	15	7,8	5,33	4,06	2,8
1,870 V/C	260	260	260	234	186	147	126	110	97,1	74,3	61,5	52,1	45,2	40,1	36,3	33,3	30,8	24,1	18,8	16,2	8,3	5,65	4,32	2,99
1,850 V/C	291	291	291	257	206	160	135	117	102	78	64,4	54,5	47,4	42	37,8	34,5	32	25,2	19,7	16,9	8,72	5,97	4,57	3,15
1,830 V/C	314	314	314	273	222	173	147	123	107	82,4	67,5	57	49,5	43,8	39,3	35,7	33	26	20,5	17,6	9,16	6,24	4,75	3,27
1,800 V/C	348	348	348	294	243	188	159	132	113	87	70,2	58,8	50,7	44,7	39,9	36,2	33,7	26,6	21,1	18,2	9,39	6,39	4,85	3,3
1,750 V/C	398	398	398	344	273	206	173	140	120	90,5	71,9	59,7	51,3	45,2	40,5	36,6	33,9	26,9	21,4	18,4	9,59	6,53	4,96	3,38
1,700 V/C	435	435	435	387	302	219	180	145	122	91,2	72,6	60,3	51,8	45,6	41	36,9	34,1	27,2	21,7	18,7	9,74	6,64	5,07	3,45
1,650 V/C	471	471	471	417	318	227	183	148	124	91,5	72,9	60,6	51,9	45,9	41,3	37,2	34,2	27,3	21,8	18,8	9,81	6,68	5,11	3,47
1,600 V/C	489	489	489	450	333	235	185	150	124	91,8	73,2	60,9	52,2	46,1	41,4	37,5	34,4	27,5	22	19	9,89	6,71	5,13	3,48

Maatschets



Aantal Cycli i.f.v. DOD

